

3-2 6) ストロボ用化成箔規格

■規格一覧表

製品名	静電容量値 (μ F/cm ²)	引張り強さ	折曲げ強さ R=3.5	容量許容差	製品厚み ±5	使用される 原箔の アルミ純度 (%)	標準長さ 〔概略〕
Vfs	368	(N/cm)	(回)	(%)	(μ m)		(m)
G111K	0.930		≥ 50		100	≥ 99.98	
H124	1.14	≥ 30	≥ 20	+ 10, -5	105	≥ 99.99	250
S118	1.02		≥ 60				

※ 使用される原箔のアルミ純度は JIS-H-4170、JIS-H-4160 に適用しております。