

## 3-2 9) プレーンアルミニウム化成箔規格

### ■規格一覧表

製品名	静電容量値 ( $\mu$ F/cm <sup>2</sup> )					引張り 強 さ  (N/cm)	折曲げ 強 さ R=0.5  (回)	容 量 許容差  (%)	製 品 厚 み ± 4  ( $\mu$ m)	使用される 原 箔 の アルミ純度  (%)	標 準 長 さ 〔概略〕  (m)
	50	63	80	100	160						
WV	50	63	80	100	160						
Vfs	67.4	86.7	106	135	208						
<b>L401</b>	0.157	0.125	0.103	0.0830	0.0530	≥ 14.7	≥ 45	± 5	40	≥ 99.99	550

※ 使用される原箔のアルミ純度は JIS-H-4170、JIS-H-4160 に適用しております。