

3-3 1) 陰極箔の静電容量規格

項目	内容
幅の保証範囲	500mm 幅の両端からそれぞれ 10mm を除いた 480mm 幅
容量値の範囲	「3. 製品規格」に記載された静電容量値の範囲内
容量値の算出	巻外側 (Outer Side) の静電容量値を A とし巻芯側 (Core Side) の静電容量値を B とした際の最低値
水和処理時間	60 分
水和処理後の静電容量の変化率	$\Delta C60 \geq -10\%$