

# 8-1 電気的特性測定用試験片の寸法と採取位置 (1/1)

## 1. 適用範囲


エッチド箔および化成箔

## 2. 試験片の寸法

測定面積 (投影面積) :  $5\text{cm}^2$  単位: mm

A=5: 中高圧陽極用エッチド箔

A=3: その他全製品



(注) 抜きバリは0.01mm以下とする。 図-1

## 3. 採取位置

### 3-1. 陽極用エッチド箔・化成箔

試験片を①～⑥の位置から採取する。




図-2

単位: mm




図-3

### 3-2. 陰極用エッチド箔

試験片を①～④の位置から採取する。




図-4

単位: mm




図-5

注) 静電容量を測定する場合、①と②および③と④の組み合わせにて行う。